



Изолирующий грунт Г 3016

1 - компонентный изолирующий грунт, бесцветный

ПРИМЕНЕНИЕ:

Изолирующий грунт, наносимый методом распыления на хвойные породы дерева с большим содержанием смолы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Поставочная вязкость: 20 сек.
ДИН – ЕН – ИЗО 2431 / 20 °С / 4 мм

Жизнеспособность: ---

ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ:

Подложка: массивная древесина или шпонированные детали мебели.

Подготовка поверхности: влажность дерева 8 % – 12 %
выделения смолы необходимо удалить с поверхности.

 предв. шлифовка : шкурка К 240 – К 280

 очистка: хорошо очистить от пыли

 метод: распыление

 расход: 60 – 80 г/ м²

Подготовка материала: хорошо перемешать

 добавки: ---

 рабочая вязкость: распыление:
18 – 20 сек.
ДИН – ЕН – ИЗО 2431 / 20 °С / 4 мм
при необходимости добавить разбавитель

 разбавитель: 31 N

