

LPA 139 HIPOFOND
полиэфирная грунтовка прозрачная

Отвердитель LKO004 – 2%

Ускоритель LKO007 – 2 %

Разбавитель (от части А): LZD 009-LZD046

Область применения: Мебель, мебельные детали, гробы, различные предметы.

Характеристики:

Очень хорошая растекаемость, заполняемость, тиксотропность, хорошая прозрачность и способность к шлифованию.

Химико-физические характеристики:

Удельный вес часть А	1.050 ± 0.05
Сухой остаток	83 % ± 2
Вязкость CF 6	45" - 50"
Жизнь смеси	20'-30'
Сушка:	
Время гелирования	35-40 мин
на отлив	60-70 мин
полная сушка	12 часов

Способ нанесения: распыление с воздухом / без воздуха

Расход материалов:

1 слой гр/кв.м 150-300

2 слой 150-300

Всего макс. гр/кв.м 600

Разбавление: 5-20%

Рекомендуемые циклы:

Основа:	различные основы
Краситель:	серия LAM... MAKOLOR
Изолятор:	LDE008
Грунт:	LPA139 – 2-3 слоя
Лак:	LGA209 – глянцевый ПУР

ВАЖНО: Технические параметры, приведенные в данном документе, были получены в наших лабораториях. Они являются средними выверенными и базируются на опыте наших специалистов. Несмотря на это, технология окраски включает в себя много различных факторов и не зависит от наших решений и контроля. Компания не несет ответственности за конечный результат производства. При использовании наших изделий, пользователь должен убедиться, что наше изделие соответствует его запросам и подходит его технологическому процессу. Данные в таблице были получены при температуре 20°C и влажности 70%.