

Sika® Antifreeze

Добавка для бетонирования при пониженных температурах

Описание материала Жидкая добавка на основе нитратов и алюминатов ускоряющая начало процесса схватывания бетона, а также увеличивающая теплоту гидратации. Продукт не содержит хлоридов.

Применение Добавка для бетона с противоморозным действием. Для бетонов укладываемых при низкой температуре. Продукт может применяться для армированных и преднапряженных бетонов. Sika® Antifreeze. Используется в зимний период, а также в период ожидаемого понижения температуры, например, ночью. Добавку Sika® Antifreeze можно использовать одновременно с добавками-пластификаторами из серии Sika® ViscoCrete®. Добавку Sika® Antifreeze использовать для конструкционного и архитектурного бетона.

Характеристики / Преимущества

- Sika® Antifreeze улучшает удобоукладываемость бетонной смеси.
- Добавка ускоряет реакции гидратации и тепловыделения цемента. Благодаря этому, бетон быстро достигает прочности выше 10 N/mm², после чего замораживание уже безопасно.

Контроль качества Изготовление добавки Sika® Antifreeze проходит тщательный контроль качества производителя: Sika Oesterreich GmbH (сертификат ISO 9001)

Техническое описание

Основа Комбинация неорганических солей

Внешний вид Светлая жидкость.

Плотность 1,21 кг/л (20°C)

Уровень pH 7,1

Упаковка

Канистры	1 кг
Канистры	6 кг
Канистры	20 кг

Хранение Предохранять от мороза, прямых солнечных лучей и смешивания с другими продуктами, хранить в плотно закрытой таре. Добавка замерзает при температуре около -13°C, может быть использована после медленного размораживания и тщательного перемешивания. В случае долгого хранения на одном месте, продукт необходимо перемешать перед использованием. В закрытой заводской упаковке в сухом помещении при температуре от -100C до +450C срок годности материала 18 месяцев с даты изготовления.



АКС-ЮГ СИСТЕМА +38 063 797 28 13,
+38 056 373 25 15,
<http://systema.dp.ua> +38 056 373 25 35.

Способ применения

Дозировка	Обычно 1% от массы цемента. В некоторых случаях до 2% массы цемента
Приготовление бетонной смеси	<p>Sika® Antifreeze необходимо добавлять с водой затворения во время приготовления бетонной смеси. В готовую смесь разрешается также добавление препарата в конце процесса перемешивания, перемешивать до полного распределения добавки.</p> <p>При низкой температуре необходимо придерживаться общих правил принципа бетонирования зимой:</p> <p>Температура бетона, доставленного на строительную площадку, не должна быть ниже +10°C.</p> <p>Температура бетона, после укладки и уплотнения не должна быть ниже +5°C. Необходимо предусматривать подогрев заполнителя и бетонной смеси.</p> <p>Бетон, используемый в зимних условиях должен быть быстротвердеющим с низким водно-цементным отношением.</p> <p>Минимальное количество цемента: 300 кг/м³.</p> <p>Формы и арматурная сталь не должны быть замороженными.</p> <p>Укладывать бетон необходимо очень быстро, при этом нужно следить за тем, чтобы свежесложенный бетон не замерз.</p> <p>Количество воды затворения должно обеспечить В/Ц менее 0,50. При необходимости применить Sikament®400/30 или Sika® ViscoCrete.</p> <p>Не замедляющие схватывание пластификаторы Sikament®, Sika ViscoCrete®, средства Sikanol®A и Sika®Pump, порошкообразные добавки на основе микрокремнезема. Не применять вместе со средствами, замедляющими схватывание и вызывающими расширение.</p>
Замечание	Все технические данные приведены на основании лабораторных испытаний. Реальные характеристики могут варьироваться по независящим от нас причинам.
Указания по технике безопасности	Для получения информации и консультации относительно безопасности применения, хранения и утилизации химических материалов, пользователи должны обращаться к последней версии технической карты по безопасности, содержащей физические, экологические, токсикологические и другие связанные с безопасностью данные.
Юридические указания	Информация, и, в частности, рекомендации, относящиеся к способу применения и конечному использованию продукции «Сика», предоставляются добросовестно, на основании существующих опыта и знаний компании «Сика» о продукции, при условии надлежащего хранения продукции, обращения с ней и применения в нормальных условиях в соответствии с рекомендациями компании «Сика». На практике, отличия между материалами, подготовительным слоем и фактическими условиями места, в котором применяется продукция, могут исключать возможность предоставления какой-либо гарантии относительно годности для продажи или пригодности для конкретного использования, а также исключать всякую ответственность, которая может возникнуть из каких-либо правоотношений, в связи с, или из предоставленных рекомендаций, или иных предложений. Пользователь продукции обязан испытать ее пригодность действительным целям и намерениям потребителя. Компания «Сика» оставляет за собой право изменять состав своей продукции. Право собственности третьих сторон должны быть соблюдены. Все заказы принимаются в соответствии с действующими условиями продаж и поставок. Пользователи должны всегда использовать самую последнюю версию технической карты материала соответствующего вида, копии которой будут предоставлены по их требованию.

АКС-ЮГ СИСТЕМА

+38 063 797 28 13,

+38 056 373 25 15,

<http://systema.dp.ua> +38 056 373 25 35.

Сика Украина,
Украина
03680 г. Киев
ул. О. Трутенко 10, 3-й эт.

Тел.: +380 44 492 94 19
Факс: +380 44 492 94 18
www.sika.ua
www.sika.com

