



Aura Malare

Ультрабелая глубокоматовая краска для потолков

- ✓ Ультрабелая



Описание	
Свойства	<p>Краска исключительной белизны для потолков.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Удобна в нанесении, легко раскатывается. ✓ Обладает хорошей укрывистостью. ✓ После высыхания образует равномерное покрытие, которое остается глубокоматовым при разном освещении, что позволяет визуально скрывать мелкие дефекты поверхности. ✓ Паропроницаемая, не препятствует естественному дыханию поверхностей.
Назначение	Для окрашивания потолков внутри жилых и административных помещений.
Типы поверхностей для нанесения	Новые или ранее окрашенные водно-дисперсионными красками минеральные основания, включая бетон, газобетон, силикатный кирпич, зашпатлеванные или оштукатуренные поверхности, а также гипсокартон внутри сухих помещений с невысокой эксплуатационной нагрузкой.
Стандарты качества	✓
Технические характеристики	
Подготовка поверхности	<p>Неокрашенные поверхности: Очистить поверхность от непрочного и отслаивающегося материала, грязи и пыли. Меловую и известковую побелку следует полностью удалить. Неровности, трещины и выбоины выровнять акриловой шпатлевкой. Неравномерно впитывающие поверхности грунтовать водно-дисперсионной грунтовкой TM Eskaro или TM Aura.</p> <p>Окрашенные поверхности: Очистить поверхность от непрочной и отслаивающейся краски, грязи и пыли. При необходимости поверхность обезжирить 3-5% раствором соды, промыть водой и высушить. Неровности, трещины и выбоины выровнять акриловой шпатлевкой.</p>
Нанесение	<p>Перед применением краску перемешать. Не разбавлять. Наносить валиком, кистью или распылителем (включая безвоздушный способ) в 1-2 слоя. Работы проводить при температуре окружающего воздуха и основания от +5°C до +30°C. Второй слой краски наносить через 2 часа после нанесения первого.</p> <p>Внимание! Покрытие приобретает белизну после высыхания краски.</p>

Цвет	Белая.
Колеровка	Ручная пигментными пастами Aura.
Расход	4-8 м ² /л на один слой. Расход краски зависит от типа и подготовки поверхности.
Время высыхания	1-2 часа при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 65%.
Рабочие инструменты	Кисть, валик, распылитель.
Очистка инструментов	Сразу после использования промыть водой. Засохшая краска очищается механически.
Состав	Акриловая дисперсия, пигменты, наполнители, вода, добавки.
Дополнительная информация	
Морозостойкость	Не является.
Гарантийный срок хранения	2 года.
Условия хранения	Хранить и транспортировать в неповрежденной оригинальной упаковке при температуре от +5°C до +25°C. Не подвергать замораживанию и воздействию прямых солнечных лучей.
Меры предосторожности	При работе следовать общим правилам гигиены труда. Работать в проветриваемом помещении, в рабочей одежде, перчатках. Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза промыть водой. Краска является пожаро- и взрывобезопасной.
Утилизация	Остатки высохшей краски подлежат утилизации как бытовой мусор, полимерная тара подлежит сбору для вторичной переработки или утилизации как бытовой мусор.
Объем/масса	1 л (1,5 кг) - 2,5 л (3,75 кг) - 5 л (7, 5 кг) – 10 л (15 кг)