



Aura Aura Mastare

Глубокоматовая краска для потолков и стен

✓ Укрывает 100%



Описание	
Свойства	<p>Белая водно-дисперсионная краска для потолков и стен.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Обладает высокой укрывистостью и лёгкостью в нанесении. ✓ Имеет отличную стойкостью к сухому истиранию. ✓ Повышенная адгезия позволяет многократное нанесение слоёв. ✓ Образует равномерное, совершенно матовое покрытие. ✓ Не содержит летучих органических растворителей. ✓ Не препятствует естественному дыханию поверхностей.
Назначение	Для окрашивания стен и потолков внутри жилых и административных помещений.
Типы поверхностей для нанесения	По новым или ранее окрашенным водно-дисперсионными красками минеральным основаниям – бетону, силикатному кирпичу, зашпатлеванным или оштукатуренным поверхностям, а также гипсокартону внутри помещений с нормальной влажностью.
Стандарты качества	✓
Технические характеристики	
Подготовка поверхности	Перед покраской рабочую поверхность очистить от пыли, меловых и известковых побелок, непрочных штукатурных и шпатлевочных покрытий, масляных, битумных и других загрязнений. Непрочные и загрязненные места зачистить шпателем или металлической щеткой и обеспылить. Имеющиеся глубокие дефекты поверхности (выбоины и трещины) следует выровнять акриловой шпатлевкой. Окрашиваемое основание рекомендуется предварительно обработать водно-дисперсионной акриловой грунтовкой ТМ Aura или ТМ Eskaro.
Нанесение	Перед применением краску тщательно перемешать. Наносить валиком, кистью или распылителем в один-два слоя. Работы проводить при температуре окружающего воздуха и основания не ниже +5°C и не выше +30°C. Второй слой краски наносить через 2 часа после нанесения первого. После покраски рабочий инструмент промыть водой.
Цвет	Белый (База А).
Колеровка	Ручная пигментными пастами Aura в пастельные тона.
Расход	5-6 м²/л на один слой. Расход краски зависит от типа и подготовки поверхности.
Время высыхания	1-2 часа при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 65%. Время высыхания соответственно увеличивается при температуре ниже +20 °C .

Рабочие инструменты	Кисть, валик, распылитель.
Очистка инструментов	Сразу после использования промыть водой с мылом. Засохшая краска очищается механически.
Состав	Сополимерная акриловая дисперсия, пигменты, наполнители, вода, добавки.
Дополнительная информация	
Морозостойкость	Не является.
Гарантийный срок хранения	2 года.
Условия хранения	Хранить и транспортировать в неповрежденной оригинальной упаковке при температуре от +5°C до +25°C. Не подвергать замораживанию и воздействию прямых солнечных лучей.
Меры предосторожности	При работе следовать общим правилам гигиены труда. Работать в проветриваемом помещении, в рабочей одежде, перчатках. Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза промыть водой. Краска является пожаро- и взрывобезопасной.
Утилизация	Остатки высохшей краски подлежат утилизации как бытовой мусор, полимерная тара подлежит сбору для вторичной переработки или утилизации как бытовой мусор.
Объем/масса	1л (1,4кг) - 2,5л (3, 5кг) - 5л (7кг) - 10л (14,0кг)