

Эмаль для пола ПФ-266 Kompozit®



Тип	Алкидная эмаль для полов, отличается повышенной твердостью, износостойкостью и блеском.
Область применения	Предназначена для окраски деревянных поверхностей, применяется также по минеральным (бетонным, цементным) и металлическим основаниям. Можно применять для ремонтной окраски поверхностей, окрашенных ранее алкидными эмалями. Применяется для окраски подвергающихся умеренному механическому и химическому воздействию полов в сухих и влажных помещениях.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Норма покрывания поверхности в 1 слой, м²/кг	7-11, в зависимости от качества обработки и пористости поверхности.
Разбавитель	Растворитель Kompozit® , допускается разбавлять до 10 %.
Способ нанесения	Наносится кистью, валиком или распылением. При безвоздушном распылении применять сопло 0,009" – 0,013
Время высыхания при +20°C и относительной влажности 50%	От пыли – 8 часов, на «отлип» – 22 часа. Следующий слой можно наносить через сутки. На высыхание влияют воздухообмен, относительная влажность воздуха, температура и толщина пленки.
Цвет	3 готовых цвета (Желто-коричневый, Золотистый, Красно-коричневый).
Блеск, усл.ед.	85 ед. при 60°, ISO 2813:1994 (глянцевый).
Масс. доля нелет. в-в, %	74-75, в зависимости от цвета.
Износостойкость	Отличная.
Стойкость к мытью	Хорошая при применении обычных моющих средств.
Химстойкость	Устойчива к действию некоторых растворителей, например, бензина, уайт-спирита, спирта. Выдерживает действие жиров, смазочных масел и консистентных смазок.
Хранение	Хранить и транспортировать в фирменной герметично закрытой таре при температуре от -20°C до +30°C, в недоступном для детей месте. Беречь от действия влаги, нагревательных приборов и прямых солнечных лучей. Гарантийный срок хранения – 12 месяцев от даты изготовления.
Тара	0,9 кг, 2,8 кг, 12 кг.

Эмаль для пола ПФ-266 Kompozit®**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

- Условия при окраске** Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, т.е. влажность древесины должна быть менее 20 %. Температура должна быть выше +5 °С, а относительная влажность воздуха менее 80%. Следует учесть, что высыхание при этих предельных условиях происходит значительно медленнее, чем при указанных в спецификации оптимальных условиях. Окраску не рекомендуется производить в пыльном помещении и при недостаточном проветривании.
- Предварительная подготовка** **Неокрашенная поверхность:**
При необходимости зашлифовать. Очистить поверхность от грязи и пыли. Металлические поверхности очистить от ржавчины, при необходимости обработать **Преобразователем ржавчины Kompozit®**, обезжирить **Растворителем Kompozit®** и загрунтовать **Грунтовкой ГФ-021 Kompozit®** или **Грунтовкой для металла ANTIKOR** в соответствии с инструкцией по применению. Новые, свежие поверхности на известково-цементной основе следует выдержать перед окраской в течение по крайней мере одного месяца.
Ранее окрашенная поверхность:
Отслаивающуюся краску удалить, при необходимости использовать **Смывку старой краски Kompozit®** согласно инструкции по применению. Если поверхность была ранее вскрыта лаком на нитроцеллюлозной основе или покрытие в плохом состоянии, его необходимо удалить полностью. Если пол обработан воском, воск тщательно удалить **Растворителем Kompozit®**, поскольку следы воска значительно ухудшают адгезию и высыхание эмали.
- Окраска** Эмаль тщательно перемешать перед применением. При необходимости разбавить **Растворителем Kompozit®**. Перед окраской впитывающих поверхностей из дерева, ДВП и ДСП рекомендуется нанести грунтовочный слой эмалью, разбавленной на 20%. Окрасить кистью, валиком или распылением в 2-3 ровных слоя. Нельзя наносить эмаль толстым слоем, допускать ее затекание в щели и укрывать пол воздухопроницаемой пленкой в течение нескольких суток после окраски, поскольку это может значительно замедлить окончательное удаление растворителя.
Ремонтная окраска:
Окрашенную **Эмалью ПФ-266 Kompozit®** поверхность можно окрашивать этой же или другой алкидной либо уретано-алкидной эмалью. См. пункт "Предварительная подготовка".
- Очистка инструментов** Рабочие инструменты промыть **Растворителем Kompozit®**.
- Уход** Поверхность готова к эксплуатации примерно через сутки, но окончательная твердость и износостойкость достигается в течение примерно двух недель. В этот период возможна легкая очистка влажной мягкой тканью. После этого готовое покрытие можно мыть с использованием нейтральных, а при сильном загрязнении - слабых щелочных (рН 8-10) моющих средств. После очистки поверхность необходимо тщательно вымыть чистой водой.
- БЕЗОПАСНОСТЬ** Содержит уайт-спирит. ВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ ВЕЩЕСТВО.
Организовать эффективное проветривание. Для защиты рук рекомендуется использовать резиновые перчатки. При нанесении распылением для защиты органов дыхания использовать респиратор. В случае проглатывания незамедлительно обратиться к врачу и показать тару или этикетку эмали. Не содержит токсичных соединений тяжелых металлов (свинца, кадмия, хроматов). На эмаль есть гигиеническое заключение МОЗ Украины.
- ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ** Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Жидкие остатки передать в место сбора отходов. Пустую тару и сухие остатки можно утилизировать как строительный мусор.