Sika® Igasol®-101

Однокомпонетная, эластичная, без растворителей, модифицированная полимерами битумная эмульсия

Описание материала	Sika [®] Igasol [®] -101 - это однокомпонентное, не содержащее растворителей, эластичное покрытие на основе битумной эмульсии, модифицированной полимерами.
Применение	 Для тонкослойной защиты от проникновения воды и влаги всех типов бетонных и кирпичных конструкций, находящихся ниже уровня земли и над землей
	 Как грунтовочный слой под битумные покрытия на бетон, штукатурки и основания из кирпича (обычно разбавляется водой)
Характеристики/	 Наносится щеткой, валиком или пульверизатором
Преимущества	■ Поставляется готовым к применению
	 Не стекает на вертикальных поверхностях
	 Сохраняет эластичность при низких температурах
	 Не содержит растворителей, не воспламеняется
	■ Можно наносить на сухие и матово-влажные поверхности
	■ Не устойчив к УФ излучению

Техническое описание

Φοι	ома
-----	-----

Внешний вид / Цвет	Пастообразная жидкость, коричнево-черного цвета
Упаковка	12 литров ведро

Хранение

Условия хранения /	12 месяцев от даты производства, при хранении в оригинальных
Срок хранения	неповрежденных упаковках, в сухих и прохладных помещениях при
	температуре от +5°C до +35°C.

Технические характеристики

Химическая основа	Битумная эмульсия, модифицированная полимерами
Плотность	1.05 кг/л
Скорость полимеризации	Приблизительно 3 часа при температуре +20°C.
	В зависимости от температуры окружающей среды, температуры основания, относительной влажности и толщины слоя покрытия.
Содержание твердых частиц	~ 58% по объему
Содержание воды	~ 42% по объему



AKC-10T CUCTEMA +38 063 797 28 13,

+38 056 373 25 15,

http://systema.dp.ua +38 056 373 25 35.

Содержание битума	~ 58% по объему от содержания твердых частиц
Вязкость	~ 1500 мПа
Рабочая температура	От -30°C до +70°C
Физико-механические	э характеристики
Водонепроницаемость	макс. 0.20 бар
Свойства покрытия при повышенной температуре	Точка размягчения : > 60°C (сухого слоя)
Информация о си	стеме
Детали нанесения	
Расход / Дозировка	~ 0.15кг/м² для грунтовки, при разбавлении водой (в соотношении 1 : 2)
	~ 0.30кг/м² для покрытия (в один слой)
Качество основания	Основание должно быть цельным, сухим или матово-влажным, обезпыленным, очищенным от масел, жиров и слабосвязанных с основанием частиц. Дефекты основания: раковины, пустоты и т.п. в бетоне должны быть отремонтированы соответствующими ремонтными растворами Sika® перед нанесением покрытия.
Подготовка основания	Отремонтируйте поврежденные битумные покрытия при помощи
	Sika [®] BlackSeal [®] -301.
	Промойте бетонные поверхности чистой водой.
	Очистите поверхность соответствующими средствами, включая гидроструйный метод, до получения соответствующего качества основания, изложенного выше.
Условия нанесения / 0	Ограничения
Температура основания	+5°С мин. / +35°С макс.
Температура окружающей среды	+5°С мин. / +35°С макс.
Влажность основания	Матово-влажное, без луж
Инструкции по нанесе	энию
Способ нанесения /	Методом распыления:
Инструменты	 Используйте безвоздушный пульверизатор, подходящий для густых жидкостей с подачей давления 4 бар
	- Давление в пистолете ~ 2.5 бар
	- Наносите в два слоя
	- Не смешивайте материал с другими продуктами
	Ручное нанесение:
	- Наносите при помощи щетки или валика
Очистка инструментов	Очистите все инструменты и оборудование для нанесения при помощи воды сразу после использования. Отвердевший $Sika^{8}$ Igasol 8 можно очистить при помощи $Sika^{8}$ Colma 8 - Cleaner.
Время межслойной	Перед нанесение последующих слоев: 3 - 4 часа.
выдержки / Последующие покрытия	В зависимости от температуры окружающей среды, температуры основания, относительной влажности и толщины слоя нанесения.
	Зашишайта своуконаносонный маториал от мороза на протяжении мин. 24

+38 063 797 28 13, АКС-ЮГ СИСТЕМА

часов.

+38 056 373 25 15,

Защищайте свеженанесенный материал от мороза на протяжении мин. 24

<u>http://systema.dp.ua</u> +38 056 373 25 35.

Замечания по
нанесению /
Ограничения

Данный продукт, в основном, не предназначен для самостоятельной защиты от гидростатического давления воды.

Не наносите материал под прямым воздействием солнечных лучей.

Не наносите материал во время дождя.

Защищайте свеженанесенный материал от дождя и т.п. до полной полимеризации.

Согрейте материал перед нанесением в холодную погоду.

Замечание

Все технические данные приведены на основании лабораторных тестов. Реальные характеристики могут варьироваться по независящим от нас причинам.

Указания по технике безопасности

Для получения информации и совета относительно безопасной обработки, хранения и утилизации химических продуктов, пользователи должны обращаться к последней версии Технической карты по безопасности, содержащей физические, экологические, токсикологические и другие связанные с безопасностью данные.

Юридические указания

Информация, и, в частности, рекомендации, относящиеся к способу применения и конечному использованию продукции «Сика», предоставляются добросовестно, на основании существующих опыта и знаний компании «Сика» о продукции, при условии надлежащего хранения продукции, обращения с ней и применения в нормальных условиях в соответствии с рекомендациями компании «Сика». На практике, отличия между материалами, подготовительным слоем и фактическими условиями места, в котором применяется продукция, могут исключать возможность предоставления какойлибо гарантии относительно годности для продажи или пригодности для конкретного использования, а также исключать всякую ответственность, которая может возникнуть из каких-либо правоотношений, в связи с, или из предоставленных рекомендаций, или иных предложений. Пользователь продукции обязан испытать ее пригодность действительным целям и намерениям потребителя. Компания «Сика» оставляет за собой право изменять состав своей продукции. Право собственности третьих сторон должны быть соблюдены. Все заказы принимаются в соответствии с действующими условиями продаж и поставок. Пользователи должны всегда использовать самую последнюю версию технической карты материала соответствующего вида, копии которой будут предоставлены по их требованию.

AKC-WI CUCTEMA

+38 063 797 28 13,

+38 056 373 25 15,

http://systema.dp.ua +38 056 373 25 35.

Sika®

Сика Украина, Украина 03680 г. Киев ул. О. Трутенко 10, 3-й эт.

Тел.: +380 44 492 94 19 Факс: +380 44 492 94 18 www.sika.ua

www.sika.ua www.sika.com



