

8005 ACRYLIC PU

Описание	Двухкомпонентное акрил-полиуретановое покрытие, отвердитель которого содержит алифатический изоцианат. Финишное покрытие для металлических поверхностей (которые предварительно были обработаны двухкомпонентной противокоррозионной грунтовкой) и бетонных конструкций. Обладает высокой степенью и стойкостью блеска, цветостойкостью, отличной стойкостью к кислотной промышленной среде, не склонно к пожелтению. Рекомендовано в качестве финишного покрытия после эпоксидных покрытий, для защиты металлических конструкций.	
Техническая информация	Цвет	По шкале цветов RAL, предоставляется по запросу
	Степень блеска	Сатиновый, матовый
	Плотность	1,35 (±0,05) кг/литр (зависит от цвета)
	Сухой остаток	68% (±2) по весу
	Расход	7-9м ² /кг (50 мкм)
	Термостойкость	До 80°C
	Соотношение смешивания	A:B-10:1 по весу
	Соотношение NCO/ОН	1:1
	Жизнеспособность смеси	1-2 часа (20°C)
	Летучие вещества	Готовый состав максимум (+5% растворителя): 495 г/литр Нормы ЕС (2010): 500 г/литр Subcategory: j – двухупаковочные (реактивные) защитные покрытия, противокоррозионные финишные покрытия, тип S
Время сушки (25°C)	Высыхание на ощупь	1-2 часа
	Высыхание	7-9 часов
	Полное отверждение	48-72 часа
	<i>(Указанное время является ориентировочным и зависит от количества растворителя, влажности и температуры)</i>	
	Поверхность должна быть тщательно обезжирена, высушена, очищена от грязи и пыли. Предварительно очистить поверхность от старых лакокрасочных покрытий. Перед покрытием поверхность необходимо обработать двухкомпонентной грунтовкой (8001 или EPOX-812).	
Подготовка поверхности	Смешать в соотношении A:B-10:1 по весу, затем добавить растворитель. Методы нанесения: Безвоздушным распылителем после разбавления на 0-5% одним из растворителей 1115-2540, Распылителем (диаметр сопла: 1,8мм, давление: 3-4 бара) после разбавления на 5% одним из растворителей 1115-2540.	
Нанесение	Рекомендуемая толщина пленки	50-100 мкм
	Наносить при температуре	10-30°C
	Растворители	1115-1131-2540 Выбор растворителя зависит от метода нанесения, показателей температуры и влажности воздуха. Для выбора оптимального растворителя просьба связаться с представителем технического отдела нашей компании.
Хранение	24 месяца в сухом прохладном месте (5-35°C).	
Безопасность	Просьба ознакомиться с Паспортом безопасности химической продукции. Предоставляется по запросу.	

Данная техническая спецификация отменяет и заменяет все предыдущие изданные версии.

Информация, инструкции, рекомендации и характеристики, указанные в данной технической спецификации, являются результатом исследований, проведенных под контролем или в адаптированных условиях.

Необходимо установить фактические условия, в которых наносится продукт, в соответствии с указанными условиями, ответственность за это несет исключительно покупатель и/или лицо, работающее с данным продуктом.