



КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКАЯ ГИДРОФОБИЗИРУЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ 136-157М

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Гидрофобизатор для поверхностной и объемной обработки пористых минеральных оснований. Жидкость 136-157 М - низковязкое бесцветное или светло-желтого цвета масло, представляющее собой метилгидридсилоксановый полимер. Хорошо растворяется в ароматических и хлорированных углеводородах, легко желируется при действии аминов, аминоспиртов, сильных кислот и щелочей. Не растворяется в низших спиртах и воде.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ





SILKOR
chemistry solutions

КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКИЕ ГИДРОФОБИЗИРУЮЩИЕ ЖИДКОСТИ



Преимущества

- Обеспечивает естественный воздухообмен конструкции
- Сохраняет внешний вид материала
- Препятствует загрязнению фактурного слоя
- Увеличивает срок службы покрытия
- Препятствует снижению теплоизоляционных свойств материала
- Обеспечивает устойчивость к воздействию ультрафиолетовых и инфракрасных лучей
- Активно защищает от погодного влияния (замораживание и оттаивание, увлажнение и высыхание)
- Защищает от разрушающего действия мхов и лишайников

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ, ЕД. ИЗМ.	НОРМА
Содержание активного водорода, %	1,5 - 1,8
Кинематическая вязкость при температуре 20°C, сСт	10 - 80
Реакция среды (рН водной вытяжки)	6 - 7
Гидрофобизирующая способность, ч, не менее	3

СВЕДЕНИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ

Жидкость 136-157 М нетоксична, взрывобезопасна, коррозионно неактивна, не выделяет вредных паров и газов, не оказывает раздражающего действия на кожу и слизистые оболочки глаз, физиологически безвредна. Жидкость 136-157 М горюча.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ 12 МЕСЯЦЕВ

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Закрытые складские помещения, вдали от источников огня, кислот и щелочей.

ТУ У 24.6-33444644-007:2009 ИЗМ. 1

