



## KIILTO STRONG СРЕДСТВО ДЛЯ УПРОЧНЕНИЯ ШВОВ

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Специальное дополнительное вещество для улучшения эластичности, адгезии, прочности, а также влаго- и атмосферостойкости затирки для швов Kiilto Saumalaasti, а также клинкерной затирки Kiilto Klinkkerisaumalaasti.

### СВОЙСТВА

- улучшает механические свойства затирочного шва
- уплотняет шов
- передозировка затрудняет очистку плиток
- устойчиво к щелочи

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАнные

Удельный вес	1,0 кг/л
Огнеопасность	неогнеопасное
Морозостойкость	замерзает (в сухом виде морозоустойчиво)
Самая низкая температура применения	+5 °C

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Средство Kiilto Strong смешать с водой в количестве, указанном в таблице, после чего добавить соответствующее количество затирки для швов:

Kiilto Saumalaasti/ затирка для швов	20 кг	10 кг	3 кг
Вода	5,4 л	2,7 л	0,80 л
Kiilto Strong/ средство для упрочнения швов	1,0 л	0,5 л	0,15 л
Kiilto Klinkkerisaumalaasti/ затирка для швов между клинкерными плитками	20 кг	10 кг	3 кг
Вода	3,8 л	1,9 л	0,55 л
Kiilto Strong /средство для упрочнения швов	0,8 л	0,4 л	0,12 л

или на 1 часть средства Kiilto Strong 4-5 частей воды.

Плитки без глазури и с матовой глазурью рекомендуется смочить перед началом работ по заделке швов. Это в дальнейшем облегчит очистку плитки. Использование средства для упрочнения швов Kiilto Strong повышает адгезию затирки и к поверхности плитки, что в последствии может сделать очистку плиток трудоемкой. Так как в пористости кафельных и каменных плиток существуют различия, рекомендуется предварительно протестировать их очищаемость. Руководство по заделке швов плиток имеется в инструкциях по применению затирок.

При заделке неглубоких и узких швов (напр. стекломозаики или стеновых плиток со скрытыми швами) затирку можно использовать с добавлением средства для упрочнения швов Kiilto Strong, если при этом ширина и глубина шва по меньшей мере 1 мм. Цветовой оттенок шва должен быть светлым, так как используя темные оттенки, швы разной глубины



могут сильно отличаться друг от друга. Напольные плитки со скрытыми швами не рекомендуется заделывать, так как из-за более повышенной подверженности пола к износу затирка может отсоединиться от неглубокого шва. Более подробную информацию можно получить на сайте [www.kiilto.com](http://www.kiilto.com)

#### **ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ**

Не допускать попадания свежего продукта на кожу.  
Подробная инструкция безопасности изложена в паспорте по технике безопасности.

#### **УПАКОВКА**

0,5 л пластмассовая бутылка

#### **ХРАНЕНИЕ**

Хранить в прохладном месте, при температуре не ниже +1°C, в плотно закрытой оригинальной упаковке не более 1 года. После длительного хранения продукт перемешать перед применением.

#### **ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

Наши рекомендации основываются на произведенных нами испытаниях и накопленном опыте. Мы, однако, не можем влиять на местные условия и на проведение работ надлежащим образом, и, следовательно, не можем брать их на свою ответственность.

Достоверность напечатанной или распечатанной спецификации можно проверить у наших технических консультантов тел. + 358 (0)207 710 100 или в Киилто Техническая Информация, тел. + 358 (0)207 710 200,  
эл. почта: [kiilto.tuoteneuvonta@kiilto.com](mailto:kiilto.tuoteneuvonta@kiilto.com) или на сайте: [www.kiilto.com](http://www.kiilto.com)

Тел. бесплатной горячей линии по России + 7 800 333 3033.