

Свойства	Единицы измерения	Двухслойный поликарбонат	Двухслойное оргстекло	Стекло-композит	ПВХ	4-х мм стекло	SUNTUF®
Ударопрочность		Хорошая	Слабая	Отличная	Хорошая	Очень слабая	Превосходная
Температура долгосрочного применения	°С	120°	90°	100°	60°	240°	120°
Процент видимого светопропускания	%	80	82	86	82	90	90
Сохранение свойств светопропускания		Отличная	Очень хорошая	Слабая	Отличная	Очень хорошая	Очень хорошая
Пропускание УФ лучей	%	0	40	20	0	20	0
Воспламеняемость		Очень низкая воспламеняемость	Воспламеним	Воспламеним	Самозатухающий	Невоспламеним	Очень низкая воспламеняемость